WSP®

PRÜFBERICHT SEMIMATT

TEST NACH DIN-NORM

PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN

BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH

• BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH • LÜBSCHE STRASSE 109 • 23966 WISMAR •

Steinhaus Exklusiv GmbH
Am Kirschberg 9

07570 Burkersdorf

Wismar, 30.04.2021
Unsere Zeichen: Sü./Ka.

Prüfbericht-Nr.	**0882/21**
Auftraggeber:	Steinhaus Exklusiv GmbH
Auftragsgegenstand:	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Naßbelastete Barfußbereiche
Auftrag vom:	26.04.2021
Probeneingang:	27.04.2021
Prüfzeitraum:	29.04.2021
Bezeichnung der Probe:	**WSP Paneele** Abmessungen L/B/D [cm]: 100 x 50 x 1,2
Beschreibung der Oberfläche:	Farbe/Gestaltung: weiß / semiglanz Oberfläche: ebenflächig
Anzahl:	1 Stück
Herkunft: *(Angabe des Auftraggebers)*	wie Auftraggeber
Lieferant:	wie Auftraggeber
Probenahme:	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten.

Dieser Prüfbericht gilt für die Dauer von 5 Jahren, es sei denn, es ergeben sich Bedingungen, die zur Änderung der Oberflächenbeschaffenheit führen können.

Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.

05 | 22

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

Prüfvorschrift:

DIN 51097:1992-11 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Naßbelastete Barfußbereiche - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Vorbereitung des Prüfbelages

Es wurde vom Auftraggeber ein fugenloser Prüfbelag von [100 x 50] cm durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.

Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

Mittlerer Neigungswinkel:

Versuch-Nr.	Neigungswinkel DIN 51097 naßbelastete Barfußbereiche [°]
1	22,5
2	23,8
3	23,9
4	24,0
5	23,3
6	22,4
7	23,6
8	22,8

mittlerer Neigungswinkel	**23**
mittlerer Neigungswinkel für u. a. Bewertungsgruppe	**>= 18 - 24**
Bewertungsgruppe	**B**

Dipl.-Ing.(FH) Ch. Schümer
Prüfingenieurin

BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH

Dipl.-Ing. E. Stoige
Leiterin der Prüfstelle